

BM 600 K

(früher ZB-N System Dränfeinbeton)

Druckfestigkeit ~ 60 N/mm²

Mischungsverhältnis:



bauseits
25 kg

+



bauseits
30 kg (ca. 15 ltr)

+



bauseits
120 kg (ca. 60 ltr)

+



+

von uns
3,5 kg (ca. 5 ltr)

25,0 kg	Zement
30,0 kg	Zuschlag 0-2 Sand (ca. 15 ltr)
120,0 kg	Zuschlag 4-8 Kies/Edelsplitt (ca. 60 ltr)
3,5 kg	ZB-N-Konzentrat (ca. 5 ltr)
~ 10 kg	Wasser (je nach Zement und Witterung)



~ 10 ltr Wasser

Material vor Ort im Zwangsmischer / Freifallmischer mit Rührwerk zur Konsistenz in „Schneeballform“ für ca. 5 min. mischen