

PFM 750 K

(früher ZB-N System 2-schichtig - unterer Fugenverguss)

Druckfestigkeit ~ 75 N/mm²

Mischungsverhältnis:



bauseits
25 kg

+



bauseits
25 kg (ca. 15 ltr)

+



von uns
3,5 kg (ca. 5 ltr)

+



~ 10 ltr Wasser

- 25,0 kg Zement
- 25,0 kg Zuschlag 0-2 Sand (ca. 15 ltr)
- 3,5 kg ZB-N-Konzentrat** (ca. 5 ltr)
- ~ 10 kg Wasser

- ✓ Zement, Zuschlag und ZB-N Konzentrat mischen
- ✓ 2/3 Wasserzugabe für den 1. Mischgang
- ✓ 1/3 Wasser für den 2. Mischgang
- ✓ Mischzeit ca. 3-5 min.

Verarbeitung: siehe Datenblatt