

PS 3000

Epoxidharz Pflasterfugenmörtel 2K, selbstverdichtend

Druckfestigkeit ~ 40 N/mm²

Mischungsverhältnis:



25 kg Sand
Farbe basalt

+



2 kg Komponente A + B

25,00	kg	Sand
1,33	kg	Komponente A
0,67	kg	Komponente B

- 1) Komponente B dem Kanister mit Komponente A zugeben und kräftig schütteln
- 2) Gemischte Komponente A + B dem Zuschlag zugeben
- 3) je nach Mischgerät ca. 3 Minuten mischen

Mischung muss homogen sein!

Verarbeitung: siehe Datenblatt