

PS 3000

Epoxidharz Pflasterfugenmörtel 2K, selbstverdichtend

Druckfestigkeit ~ 40 N/mm²

Mischungsverhältnis:



+



+



**25 kg Sand
Farbe beige**

2 kg Komponente A + B

(1,5 kg Farbzuschlag)

25,00	kg	Sand
1,33	kg	Komponente A
0,67	kg	Komponente B
(1,50)	kg	Farbzuschlag für Farbe grau)

- 1)** Komponente B dem Kanister mit Komponente A zugeben und kräftig schütteln
- 2)** Gemischte Komponente A + B dem Sand (+ Farbzuschlag) zugeben
- 3)** je nach Mischgerät ca. 3 Minuten mischen

Mischung muss homogen sein!

Verarbeitung: siehe Datenblatt